

# Valitusten toleranssit paneeli 600x2400 mm

**OSASTO:** MYYNTI

**KÄYTTÖTARKOITUS:** REKLAMAATIO

**KÄYTTÖOLOSUHTEET:**

- Suhteellinen kosteus: 30–60 % RH
- Lämpötila: 10–30 °C
- Paneeleja on säilytettävä näissä olosuhteissa vähintään 3 vuorokautta (72 tuntia) ennen asennusta.

TARKISTUSPISTE	REKLAMAATIOTOLERANSSIT (MM)
Pituus (2400 mm)	+/- 2,0
Pituus (600 mm)	+/- 0,5
Paksuus	+/- 0,4
Paksuusero	< 0,2
Kaartuminen	0,5
Suoruus (lävistäjä)	< 1,0
Kaareutuminen pituussuunnassa (2400 mm)	Kuperuus: 25 Koveruus: 30
Kaareutuminen poikkisuunnassa (600 mm)	Kuperuus: 3,0 * Koveruus: 5,0 *
Saumaväli märkätilat	0,2 **
Saumaväli kuivat tilat	0,3 **

\* Levyjen mitat on otettu heti pakkauksen avaamisen jälkeen.  
(Huomaa: Jos kaareutuminen tapahtuu asennuksen jälkeen, on selvítettävä, mitkä olosuhteiden tekijät voivat vaikuttaa paneeleihin.

\*\* Ei koske asennusvirheitä eikä saumamassan käyttämättä jättämistä.

Määritelmät:

- *Kuperuus* = Taipuminen ulospäin
- *Koveruus* = Taipuminen sisäänpäin

Oikealla olevassa kuvassa näytetään, miten kaareutuminen mitataan. (Figur)

